

Datenblatt für **Compri-pol/J**

(Klammerwerte gelten für Compri-pol/J spez)

Geschlossenzelliger PE-Schaum zur Abdichtung bei Verglasungen und in der Industrie.

<u>Schaum</u>	Polyethylen (mit Haut)	
<u>Raumgewicht</u>	ca. 30 kg/m ³	DIN 53420
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	- 30 °C bis + 80 °C	
<u>Stauchhärte</u> bei 40 % Verformung	8 N/cm ²	DIN 53577
<u>Schälwiderstand</u>	> 5 N/25 mm	DIN EN 1939
<u>Zugfestigkeit</u>	0,42 N/mm ²	DIN 53571
<u>Klebstoff</u>	Kautschukkleber mit Träger (ohne Träger)	
<u>Klebeeigenschaften</u>	klebeintensiv	
<u>Abdeckmaterial</u>	Folie (ohne Abdeckmaterial)	
<u>Schwitzwasserbeständigkeit</u>	sehr gut	
<u>Alterungsbeständigkeit</u>	gut	
<u>UV-Beständigkeit</u>	begrenzt	
<u>Toleranz</u>	grob	DIN 7715

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Zellgummi, nicht aber auf den Kleber.
Sämtliche angeführte Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.